



SCHEDA TECNICA

Documento : ST 1020
Edizione : 01
Data : Novembre 2024



Nome commerciale

PROPAGRIP

Identificazione della società

Produttore: PROPAGROUP S.p.A.
Indirizzo: Via Genova, 5/B - 10098 Rivoli (Torino) - Italy
www.propagroup.com - info@propagroup.com
Tel. +39 011 9507777 - Fax +39 011 9507800

1. Descrizione ed applicazione

PROPAGRIP evita lo scivolamento dei pallet garantendo la stabilità nei magazzini, nei negozi e durante il trasporto.

2. Caratteristiche tecniche

PROPAGRIP

PROPAGRIP ha un angolo di scivolamento di oltre 50° ed è il nostro bestseller. Il rivestimento antiscivolo garantisce la massima stabilità sui pallet, sia in magazzino che durante il trasporto fino al cliente.

PROPAGRIP è disponibile anche con il rivestimento su un solo lato, il che è vantaggioso quando i prodotti devono essere spostati e trasportati, nonché per la pallettizzazione manuale. Il rivestimento sul lato inferiore garantisce stabilità, mentre il lato superiore consente una gamma completa di movimenti.

- Disponibile in bobine e in fogli
- Soddisfa gli standard di sicurezza per il trasporto
- Particolarmente adatto per merci pesanti e poco maneggevoli
- Riduce l'uso del film estensibile
- Carta 100% riciclabile

PROPAGRIP X

PROPAGRIP X ha un angolo di scivolamento superiore a 45° e si caratterizza per il rivestimento a strisce diagonali.

La carta garantisce la stabilità dei pallet in magazzino, nei negozi e durante il trasporto e rappresenta una scelta ideale per le merci più leggere.

- Disponibile in bobine e in fogli
- Meno rivestimento, prezzo più basso
- Stabilizza i pallet durante il trasporto
- Riduce l'uso del film estensibile
- Carta 100% riciclabile



TEST	Metodo	Valori PROPAGRIP						Valori PROPAGRIP X		Tolleranza	U.M.
		75	90	110	140	220	300	100	130		
Peso	ISO 536	75	90	110	140	220	300	100	130	+/- 8%	g/m ²
SCT CD	ISO 9895	1,30	1,44	≥1,62	≥2,16	≥3,7	≥4,6	≥1,62	≥2,16	-	kN/m
Angolo antiscivolo	TAPPI T 815	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥45	≥45	≥45	-	°
Scoppio	ISO 2758	170	195	≥215	≥300	≥455	≥465	≥215	≥300	-	kPa
Coefficiente attrito statico	ISO 8295	≥1,0	≥1,0	≥1,0	≥1,0	≥0,95	≥0,9	≥0,7	≥0,7	-	μ _s
Coefficiente attrito radente	ISO 8295	≥0,8	≥0,8	≥0,8	≥0,8	≥0,75	≥0,70	≥0,6	≥0,6	-	μ _D
Diametro anima	-	150	150	150	150	150	150	150	150	-	mm
Lunghezza rotoli	-	5.000	4.200	3.700	2.700	2.000	1.400	3.800	3.200	+/- 10%	m
Fogli per pallet	-	6.000	6.000	5.000	3.800	3.000	2.100	6.000	4.500	+/- 10%	pz

Poiché utilizziamo carta/cartone riciclato, potrebbero esserci differenze di colore nella carta.

Rivestimento: emulsione a base d'acqua.

Approvata come carta antiscivolo nel settore degli imballaggi alimentari senza contatto diretto con gli alimenti.

Condizioni di stoccaggio consigliate: Temperatura: 10-40° C, Umidità: 45-60%.

Conservazione massima consigliata: 12 mesi.

3. Riciclabilità

PROPAGRIP è realizzato con carta (PAP22) ed è quindi riciclabile al 100%.

4. Produzione e Qualità

PROPAGROUP è certificata secondo la norma UNI EN ISO9001 / ISO14001 e produce secondo i requisiti delle principali norme europee ed internazionali del settore.

I valori qui riportati sono il risultato di prove di laboratorio standardizzate e sono dati esclusivamente a titolo indicativo al fine di facilitare la scelta e l'impiego dei prodotti. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo che ne deve fare.

Realizzato: Direzione Tecnica

Revisionato: Ufficio Qualità

Approvato: Direzione